

## Prüfbericht: Korngrößenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **RZO Volketswil**

Auftrag-Nr.: **0722-11-19**

Auftraggeber: **RZO AG Recycling Züri Oberland**

Labor-Nr.: **12105/11**

Bezeichnung der Probe: **Mischgranulat 0/16**

Datum Probenahme: **13.12.2011**

Ort der Probenahme: **Depot RZO Volketswil**

Eingangsdatum: **13.12.2011**

Probenahme durch: **Consultest AG**

Prüfdatum: **14.12.2011**


Anteil < 0.125 mm: **10.3 Masse-%**

(Mehlkorn)

Wassergehalt EN 1097-5: -

### Korngrößenverteilungsbereich **0/16** SN 670 102b-NA

| Prüfsieb/<br>Korn-Ø<br>[mm] | Durchgang<br>[Masse-%] |
|-----------------------------|------------------------|
| 90                          |                        |
| 63                          |                        |
| 45                          |                        |
| 31.5                        |                        |
| 22.4                        | <b>100.0</b>           |
| 16                          | 98.6                   |
| 11.2                        | <b>87.2</b>            |
| 8                           | 76.8                   |
| 5.6                         | <b>64.1</b>            |
| 4                           | 56.0                   |
| 2                           | <b>42.6</b>            |
| 1                           | <b>31.7</b>            |
| 0.5                         | <b>23.4</b>            |
| 0.25                        | 15.6                   |
| 0.125                       | 10.3                   |
| 0.063                       | <b>7.3</b>             |



Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:  
15.12.2011 *D. Nieder*